

送換え

特許協力条約

発信人 日本国特許庁（国際調査機関）

REC'D 07 OCT 2004	
WIPO	PCT

出願人代理人  平木 祐輔  あて名  〒 105-0001  東京都港区虎ノ門一丁目17番1号 虎ノ門5森ビル 3階	様
--	---

PCT  
国際調査機関の見解書  
(法施行規則第40条の2)  
[PCT規則43の2.1]

発送日  
(日.月.年)

18.5.2004

出願人又は代理人 の書類記号 PH-2101-PCT	今後の手続きについては、下記2を参照すること。
国際出願番号 PCT/JP2004/004847	国際出願日 (日.月.年) 02.04.2004
優先日 (日.月.年) 10.04.2003	
国際特許分類 (IPC) Int. cl. C12P13/02, C08F20/56	
出願人 (氏名又は名称) ダイニトリックス株式会社	

1. この見解書は次の内容を含む。

- ☒ 第I欄 見解の基礎
- ☐ 第II欄 優先権
- ☐ 第III欄 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての見解の不作成
- ☐ 第IV欄 発明の単一性の欠如
- ☒ 第V欄 PCT規則43の2.1(a)(i)に規定する新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての見解、それを裏付けるための文献及び説明
- ☐ 第VI欄 ある種の引用文献
- ☐ 第VII欄 国際出願の不備
- ☐ 第VIII欄 国際出願に対する意見

CORRECTED  
VERSION

2. 今後の手続き

国際予備審査の請求がされた場合は、出願人がこの国際調査機関とは異なる国際予備審査機関を選択し、かつ、その国際予備審査機関がPCT規則66.1の2(b)の規定に基づいて国際調査機関の見解書を国際予備審査機関の見解書とみなさない旨を国際事務局に通知していた場合を除いて、この見解書は国際予備審査機関の最初の見解書とみなされる。

この見解書が上記のように国際予備審査機関の見解書とみなされる場合、様式PCT/ISA/220を送付した日から3月又は優先日から22月のうちいずれか遅く満了する期限が経過するまでに、出願人は国際予備審査機関に、適当な場合は補正書とともに、答弁書を提出することができる。

さらなる選択肢は、様式PCT/ISA/220を参照すること。

3. さらなる詳細は、様式PCT/ISA/220の備考を参照すること。

見解書を作成した日 22.04.2004	
名称及びあて先 日本国特許庁 (ISA/JP) 郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号	特許庁審査官 (権限のある職員) 内藤 伸一 電話番号 03-3581-1101 内線 3448

様式PCT/ISA/237 (表紙) (2004年1月)

## 第 I 欄 見解の基礎

1. この見解書は、下記に示す場合を除くほか、国際出願の言語を基礎として作成された。

- ☐ この見解書は、\_\_\_\_\_ 語による翻訳文を基礎として作成した。  
それは国際調査のために提出された PCT 規則 12.3 及び 23.1(b) にいう翻訳文の言語である。

2. この国際出願で開示されかつ請求の範囲に係る発明に不可欠なヌクレオチド又はアミノ酸配列に関して、以下に基づき見解書を作成した。

- a. タイプ ☐ 配列表  
☐ 配列表に関連するテーブル
- b. フォーマット ☐ 書面  
☐ コンピュータ読み取り可能な形式
- c. 提出時期 ☐ 出願時の国際出願に含まれる  
☐ この国際出願と共にコンピュータ読み取り可能な形式により提出された  
☐ 出願後に、調査のために、この国際調査機関に提出された

3. ☐ さらに、配列表又は配列表に関連するテーブルを提出した場合に、出願後に提出した配列若しくは追加して提出した配列が出願時に提出した配列と同一である旨、又は、出願時の開示を超える事項を含まない旨の陳述書の提出があった。

4. 補足意見：

第V欄 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についてのPCT規則43の2.1(a)(i)に定める見解、それを裏付ける文献及び説明

1. 見解

新規性 (N)	請求の範囲	1-4	有
	請求の範囲		無
進歩性 (IS)	請求の範囲		有
	請求の範囲	1-4	無
産業上の利用可能性 (IA)	請求の範囲	1-4	有
	請求の範囲		無

2. 文献及び説明

- 文献1) JP 10-316714 A  
 2) JP 2002-80443 A  
 3) JP 55-20791 A & GB 2027706 A  
 4) JP 9-227478 A

請求の範囲1-4の発明は、国際調査報告で引用された文献1-4により進歩性を有さない。文献1には、アクリロニトリルを、酵素法により水和してアクリルアミドとし、該アクリルアミドを含むモノマーを重合するアクリルアミド系ポリマーの製造方法及び該製造方法により得られるアクリルアミド系ポリマーが記載されている。

本願発明は、アクリロニトリル中のオキサゾール及び青酸を各々特定濃度以下とする点で、引用文献1記載のものと相違する。

しかしながら、オキサゾール及び青酸がアクリロニトリル中の不純物であること、及び、これらをアクリロニトリルから除去することによりアクリロニトリルから品質のよいアクリルアミド系ポリマーが製造できることは周知の事柄であり（例えば、引用文献2、4参照）、アクリロニトリル中の不純物の種類や量によっては、アクリロニトリル中に着色物質を生じさせることも文献2に記載されている。また、文献3には、オキサゾールがアクリロニトリルの着色の原因であることも記載されている。

してみれば、文献1記載の上記製造方法において、アクリルアミド系ポリマーの着色を防止するために、その原料であるアクリロニトリル中の不純物として周知のオキサゾール及び青酸を特定濃度以下にしてみることは、当業者が通常の創作能力の発揮によりなし得たことといえる。

また、その結果、着色が少ないアクリルアミド系ポリマーが得られることは、文献1-3の記載から当業者が容易に予測し得ることであり、また、該ポリマーが、分子量が十分高く水溶性も良好なものとなることも、文献4の記載から当業者が容易に予測し得ることである。